ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Латекс синтетический
СКД-1В

► **Изготовитель ОАО «Воронежсинтезкаучук»**

► Продукт совместной полимеризации бутадиена с ненасыщенными карбоновыми кислотами в водной эмульсии. Устойчив к разбавлению водой.

►Применение

Для изготовления технологической оснастки машин прядильного производства, а также в меховой промышленности.

►Характеристики продукта

Внешний вид – жидкость белого цвета. Водная дисперсия полимера.
Транспортировка - стальные и полимерные бочки, автоцистерны и железнодорожные цистерны
Хранение - закрытые емкости при температуре не ниже 10^0С.
Гарантийный срок хранения продукции – 6 месяцев со дня изготовления

►Основные свойства

Наименование показателя	Норма СКД-1В	Метод испытания	Ин-форма-ция
Массовая доля сухого вещества, %, не менее	47	ТУ 2294-012-00148889-2009 ГОСТ 25709	С
pH	9,0-10	ТУ 2294-012-00148889-2009 ГОСТ 28655	С
Поверхностное натяжение, мН/м	36-40	ТУ 2294-012-00148889-2009 ГОСТ 20216 (метод Б)	С
Массовая доля антиоксиданта, %, Ирганокс 1010 или Фенозана 1010	0,2-0,5	ТУ 2294-012-00148889-2009	С
Стойкость латекса при разведении водой 1:100	устойчив	ТУ 2294-012-00148889-2009	С
Жесткость полимера (каучука из латекса), Н (гс)	14,7-24,5 (1500-2500)	ТУ 2294-012-00148889-2009 ГОСТ 10201	С
Температура желатинизации, ^{0} С, не более	+10	ТУ 2294-012-00148889-2009	С

В сертификате качества каждой партии обязательно указывать значения всех показателей, помеченных индексом «С»

Латекс синтетический СКД-1В соответствует техническим требованиям ТУ 2294-012-00148889-2009