130

ООО НПФ "БАРС-2"
Россия, 197374, Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д. 4
тел/факс: (812) 346-78-82, 346-78-83
тел. (812) 346-78-91, 346-78-94
Email: bars2@bars2.com

БАСКО™

ISO 9001
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
Reg No. RU-001000

П А С П О Р Т
на концентрат «БАСКО»
ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6

Партия №	15106-14 (IV)	Масса партии, кг	3 925
Марка	П1901/30-ЛП	Количество мест	157
Цвет (оттенок)	черный	Дата изготовления	28.04.14

Наименование показателей	Нормы по ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6	Результаты испытаний
Гранулометрический состав	Гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером менее 2 мм и более 5 мм в количествах до 1%.	соответствует
Цвет (оттенок) окрашенного полимера	Должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем	соответствует
Качество окрашивания	Образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений	соответствует
Насыпная плотность концентрата, г/см3	0,40 — 1,60	0,63
Условия определения показателя текучести расплава концентрата		М-21,6 кгс, Т-190˚С, сопло 2,095мм
Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее	2,0	11
Термостойкость, ˚С, не менее	200	260
Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок	Миграция отсутствует	соответствует
Массовая доля технического углерода, %	Суммарная погрешность измерения не более 5%	41,0±2,1
Содержание летучих веществ (при 105 °С), %. не более	0,20	0,09

Заключение Концентрат "БАСКО" соответствует требованиям ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6

Начальник ОКК

Представитель ОКК

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "БАРС-2" Санкт-Петербург