ООО ПОЛИМЕРСНАБ-М

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ

ПРОДУКТ **ОПИСАНИЕ**	**СКГП-401 ПО43616М** Концентрат красителя в гранулах зеленого цвета
СОДЕРЖАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	
Содержание кадмия	Нет
Содержание свинца	Нет
Содержание диарилидов	Нет
Содержание других тяжелых веществ	Нет
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Основа	ЛПВД (ПТР = 50 гр./10мин.)
Текучесть (гр./10мин.)	40-50 ASTM D1238
Термостойкость	250 °С *
Светостойкость	8 **
Дисперсность (Бар)	≤ 10.0 ТУ2243-001-79683189-2008
Содержание летучих веществ (%)	≤ 0.5%

*Термостойкость в соответствии с ISO R 105/I/Часть 2. Наивысшая температура, при которой окрашенный образец выдерживает пребывание в течение 5 минут в барреле машины для литья под давлением без существенного изменения цвета.
**Светостойкость в соответствии с ISO R879. Шкала от 1 до 8, где 1: очень слабая, 8: отличная.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

СКГП-401 ПО49398 поставляется в форме правильных гранул, упакованных в 25 кг полипропиленовые мешки (паллеты по 1000 кг). Мешки рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре около 25°С не более 12 месяцев.

РАЗРЕШЕНИЕ НА КОНТАКТ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

СКГП-401 ПО49398 производится с использованием сырья, которое в соответствии с рекомендациями наших поставщиков, удовлетворяет следующим правилам для пищевых упаковок:

Французский Позитивный Список:	Да
BGA	: Да
СЭЗ Россия	: Да

ПРИМЕНЕНИЕ

СКГП-401 ПО49398 используется при производстве изделий литьём под давлением или выдувным формованием и может использоваться для окрашивания полиэтиленовых пленок.

Литье под давлением	: +
Выдувное формование	: +
Лента	: o
Пленка/Лист	: o

+ : Рекомендовано, o : Может быть использовано , x : Не рекомендовано