

ООО "ПОЛИМЕРСНАБ-М"

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ

ПРОДУКТ ОПИСАНИЕ	004 ПС0742 Концентрат красителя в гранулах белого цвета
Пигмент Содержание пигмента (%) Тип пигмента Оттенок Добавки	диоксид титана 40 рутильный молочный производственный стабилизатор
СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Основа	ПС (ПТР = 20 гр./10мин.)
Текучесть (гр./10мин.)	8-12 ASTM D1238
Термостойкость	260 °С *
Светостойкость	7 **
Дисперсность (Бар)	≤ 5 ТУ2243-001-79683189-2008
Содержание неорган в-в (%)	50
Содержание летучих веществ (%)	≤ 0.5

*Термостойкость в соответствии с ISO R 105/I/Часть 2. Наивысшая температура, при которой окрашенный образец выдерживает пребывание в течение 5 минут в баррели машины для литья под давлением без существенного изменения цвета.

**Светостойкость в соответствии с ISO R879. Шкала от 1 до 8, где 1: очень слабая, 8: отличная.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

004 ПС0742 поставляется в форме правильных гранул, упакованных в 25 кг полипропиленовые мешки (паллеты по 1000 кг). Мешки рекомендуется хранить в сухом помещении при температуре около 25°C не более 12 месяцев.

РАЗРЕШЕНИЕ НА КОНТАКТ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

004 ПС0742 производится с использованием сырья, которое в соответствии с рекомендациями наших поставщиков, удовлетворяет следующим правилам для пищевых упаковок:

Французский Позитивный Список: да
BGA : да
СЭЗ Россия : да

ПРИМЕНЕНИЕ

004 ПС0742 используется при производстве изделий литьём под давлением и экструзией.

Литье под давлением : +
Выдувное формование : +
Лента : +
Пленка/Лист : +

+ : Рекомендовано, o : Может быть использовано, x : Не рекомендовано