

ООО "ПОЛИМЕРСНАБ-М"

П А С П О Р Т

ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм. № 1-5

Партия №	1079-13 (III)	Масса партии, кг	5 008
Марка	П1105/02-ПЭ	Количество мест	201
Цвет (оттенок)	ярко-красный	Дата изготовления	14.03.13

Наименование показателей	Нормы по ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм. № 1-5	Результаты испытаний
Гранулометрический состав	Гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером менее 2 мм и более 5 мм в количествах до 1%.	соответствует
Цвет (оттенок) окрашенного полимера	Должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем	соответствует
Качество окрашивания	Образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений	соответствует
Насыпная плотность концентрата, г/см ³	0,40 — 1,60	0,48
Условия определения показателя текучести расплава концентрата		М-5,0 кгс, Т-190°С, сопло 2,095мм
Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее	2,0	19
Термостойкость, °С, не менее	200	240
Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок	Миграция отсутствует	соответствует