ПОЛИМЕРСНАБ-М

EP 71151

Суперконцентрат красителя серый

Техническая информация

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Основа	Полиэтилен
Термостойкость	260^0C
Светостойкость	7
ПТР	>15 гр/10 мин (ASTM D1238)
Влагосодержание	0.10% MAX (EP Стандарт)
Форма гранул	Цилиндрические
Пищевой контакт	**ДА**

Тест выполнен методом соответствующим мировым стандартам.

Применение

EP 71151 был разработан для применения при литье, формовании и производстве пленки из полиэтилена и полипропилена. Другие полимеры и процессы в соответствии с условиями покупателя по его запросу.

Процент ввода (Рекомендации)

Рекомендуемый процент ввода - от 2% до 3% в зависимости от конечной цели применения.

Условия обработки (Рекомендации)

Нормальная обработка.

Условия хранения и упаковки

Хранить мешки в сухом, прохладном месте при температуре не выше 35^0C, вдали от солнечного света, плотно закрытыми во избежание загрязнения. Срок хранения при соблюдении этих условий может превышать 12 месяцев.

Концентрированный краситель расфасовывается в специальные, устойчивые к воздействию ультрафиолета, ламинированные полипропиленовые мешки с полиэтиленовой прокладкой, весом 25кг каждый. Открытие и дозировка концентрированного красителя может производится без повреждения мешка посредством удаления строчки в верхней части мешка.

Контакт с пищевыми продуктами (упаковочный материал)

Концентрированный краситель EP 71151 может применяться для изготовления изделий, имеющих непосредственный контакт с пищевыми продуктами, т.к. все использованные при его производстве компоненты соответствуют европейским Правилам AP 89(1) для упаковочных материалов.