ООО "ПОЛИМЕРСНАБ-М"

ПАСПОРТ

Пластикат поливинилхлоридный марки **МП-40 нат (ТУ 2243-029-10641390-2005)**

Дата изготовления ноябрь 2012 Масса нетто **2025 кг**

Номер партии **2793** Мест в партии **81**

Получатель **«Полимерснаб»**

Наименование показателей	**Норма**	**Фактически по анализу**
Цвет		неокрашенный
Прочность при разрыве, МПа, не менее	20	22
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	200	250
Показатель текучести расплава, г/10 мин, 185 0С, 12,5 кг, не менее	3	8
Тердость по шору А, усл.ед.		95
Термостабильность при 185 0С, мин	120	140
Водопоглощение, %, не более	0,20	0,2
Сохранение относительного удлинения при разрыве после выдержки при 100±2°С в течение 7 сут., %, не менее	80	Соотвв
Удельное объемное электрическое сопротивление при 20 °С, Ом·см, не менее	$5 \cdot 10^{13}$	$3 \cdot 10^{13}$
Температура хрупкости, °С, не выше	-30	-30
Потери в массе при 160°С в течении 6 час, %, не более	2,0	1,1
Горючесть, сек, не более	15	1

Заключение: Качество продукции соответствует ТУ 2243-029-10641390-2005.