



П А С П О Р Т
на концентрат «БАСКО»
ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6

Партия №	14057-15 (II)	Масса партии, кг	550
Марка	П0013/10-ПС	Количество мест	22
Цвет (оттенок)	концентрат скользящей добавки (слип)	Дата изготовления	18.02.15

Наименование показателей	Нормы по ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6	Результаты испытаний
Гранулометрический состав	Гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером менее 2 мм и более 5 мм в количествах до 1%.	соответствует
Цвет (оттенок) окрашенного полимера	Должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем	соответствует
Качество окрашивания	Образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений	соответствует
Насыпная плотность концентрата, г/см ³	0,40 — 1,60	0,61
Условия определения показателя текучести расплава концентрата		М-10,0 кгс, Т-220°С, сопло 1,180мм
Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее	2,0	62
Термостойкость, °С, не менее	200	260
Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок	Миграция отсутствует	-

Заключение Концентрат "БАСКО" соответствует требованиям ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6

Начальник ОКК

Представитель ОКК