

# ООО "НПО «СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ СТЕКЛОПЛАСТИК»

Продавец: ООО "НПО «СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ СТЕКЛОПЛАСТИК»  
Изготовитель: ООО "НПО «СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ СТЕКЛОПЛАСТИК»

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 98

на пресс-материал ДСВ ГОСТ.17478-95 с изм. №1

Грузополучатель:

ООО «АРСО» г. Москва

п/п	Наименование и код товара	Номер партии	Ед. изм.	Вид грузовых мест	Общий вес партии	Цвет н/о
1.	Пресс-материал ДСВ-4-О ГОСТ17478-95 с изм. №1	35	кг	мешки п/пр	2010	

Дата изготовления: 18-21 августа  
2014г.

### КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей	Требования ГОСТ		Результаты испытаний
	ДСВ	ГСП	
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее	196	-	236 ✓
Разрушающее напряжение при сжатии, МПа, не менее	127	-	145 ✓
Ударная вязкость, кДж/м <sup>2</sup> , не менее	69	-	73 ✓
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 10*6 Гц, не более	0,035	0,04	- ✓
Диэлектрическая проницаемость при частоте 10*6 Гц, не более	7,0	7,0	- ✓
Удельное объемное эл. сопротивление Ом.м, не менее	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>	- ✓
Удельное поверхностное эл. сопротивление Ом. не менее	10 <sup>12</sup>	10 <sup>12</sup>	- ✓
Электрическая прочность при частоте 50 Гц, кВ/мм, не менее	14	14	- ✓
Массовая доля связующего, %	36-40	34-38	39,4 ✓
Массовая доля влаги и летучих веществ, %	1,5-3	1-3	2,0 ✓
Текучесть, с	4-12	-	6,0

ГОСТ 17478-95 с изм. №1

Представитель ОТК  05.09.2014г.

Подпись \_\_\_\_\_

