



ПАСПОРТ

на поликарбонат, производства
ООО НПФ "Караон"

Марка ПК ЛТ-12

Масса нетто _____

Партия № 88

Количество мест _____

Дата изготовления 26.05.14г.

Показатели

Наименование показателей	Требования ТУ 6-06-68-89	Результаты испытаний
1. Внешний вид а) цвет	в соответствии с образцом-эталонном	соотв.
б) массовая доля гранул размером 2-8 мм по длине и ширине, %, не менее	84,5	соотв.
2. Показатель текучести расплава, г/10 мин.	7,1-12,0	10,5
3. Предел текучести при растяжении, Мпа, не менее	62	63
4. Ударная вязкость по Шарпи образца типа 2 с надрезом типа В, кДж/м ² , не менее	не нормируется	—
5. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	80	92
6. Массовая доля летучих, %, не более	0,2	0,15
7. Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более	±15	соотв

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Поликарбонат марки ПК ЛТ-12 соответствует ТУ 6-06-68-89.



Технолог производства: [Signature]

Лаборант: [Signature]