ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Латекс синтетический
БСМ-65Б

► **Изготовитель ОАО «Воронежсинтезкаучук»**

► Продукт совместной полимеризации бутадиена и стирола в водном растворе эмульгатора.

►Применение
В производстве кожевенного картона.

►Характеристики продукта
Внешний вид – жидкость белого цвета. Водная дисперсия полимера.
Транспортировка - стальные и полимерные бочки, автоцистерны и железнодорожные цистерны
Хранение - закрытые емкости при температуре не ниже 10^0С.
Гарантийный срок хранения продукции – 6 месяцев со дня изготовления

►Основные свойства

Наименование показателя	Норма БСМ-65Б	Метод испытания	Ин-форма-ция
Массовая доля сухого вещества, %, не менее	47	ТУ 38.103579-85 ГОСТ 25709	С
pH, не менее	10,0	ТУ 38.103579-85 ГОСТ 28655	С
Поверхностное натяжение, мН/м, не более	60,0	ТУ 38.103579-85 ГОСТ 20216 (метод Б)	С
Массовая доля легколетучих углеводородов C_2-C_4, %, н/б	0,03	ТУ 38.103579-85	С
Массовая доля незаполимеризованного стирола, %, не более	0,2	ТУ 38.103579-85	С

В сертификате качества каждой партии обязательно указывать значения всех показателей, помеченных индексом «С»

Латекс синтетический БСМ-65Б соответствует техническим требованиям ТУ 38.103579-85