

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СКД-НД группа II SKD ND

▶ Изготовитель ОАО «Воронежсинтезкаучук»

► Каучук синтетический цис-бутадиеновый СКД-НД, являющийся продуктом полимеризации бутадиена в растворе в присутствии катализаторов на основе редкоземельных металлов, содержащий не менее 96 % 1,4 цис-звеньев и заправленный антиоксидантом. Полимер не содержит нитрозаминов и веществ, которые могут стать источником нитрозаминов. Средняя вязкость по Муни.

▶Применение

Шинная и резинотехническая отрасли промышленности

▶ Характеристики продукта

Внешний вид — брикет от светлого до темно-коричневого цвета в зависимости от антиоксиданта

Вес брикета $-(30 \pm 1)$ кг

Упаковка – контейнер из гофрированного картона, пластиковый контейнер

Гарантийный срок хранения продукции - 1 год со дня изготовления

▶ Основные свойства

Наименование показателя	Норма СКД-НД II группа SKD-ND	Метод испытания	Ин- фор- маци я
Вязкость по Муни МБ (1+4) 100 °C	39-49	ТУ 38.303-03-071-2002 (на основе ASTM D 1646 без вальцевания)	С
Массовая доля золы, %, не более	0,7	ТУ 38.303-03-071-2002 (на основе ASTM D 5667)	С
Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,8	ТУ 38.303-03-071-2002 (на основе ASTM D 5668 метод С)	С
Тип антиоксиданта	окрашивающий	ТУ 38.303-03-071-2002	С
Массовая доля антиоксиданта С-789, %	0,2-0,4	ТУ 38.303-03-071-2002	С
Тип антиоксиданта	неокрашивающий	ТУ 38.303-03-071-2002	С
Массовая доля антиоксиданта Ирганокс 1520, %	0,20-0,40	ТУ 38.303-03-071-2002	С

▶Свойства вулканизатов

Рецепт ASTM D 3189

Наименование ингредиента	Массовая часть	
1. Каучук	100,0	
2. Технический углерод IRB 7	60,00	
3. Белила цинковые	3,00	
4. Стеариновая кислота	2,00	
5. Масло нафтеновое	15,00	
5. Сера газовая	1,50	
6. Сульфенамид Т	0,90	
Всего:	182,40	

ASTM D 3189, 145 °C×25, 35 или 50 мин.

Условное напряжение при 300 % удлинении, МПа, не менее	11,0		
Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	16,8	ТУ 38.303-03-071-2002 (на основе ASTM D 3189)	D
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	360		

▶Свойства резиновой смеси

определяются для вальцованной смеси в соответствии с ASTM D 3189, реометр MDR 2000, температура 160 °C, деформация 0,5 °; МН при 30 мин.

(t ₉₀), мин. 8,0-12,0	Вулканизационные характеристики: Минимальный крутящий момент (M _L), дНм Максимальный крутящий момент (M _H), дНм Время до начала вулканизации (ts1), мин. Время достижения 50 % степени вулканизации (ts0), мин. Время достижения 90 % степени вулканизации (t90), мин.	2,4-3,8 17,4-23,0 1,8-3,4 4,5-7,5 8,0-12,0	ТУ 38.303-03- 071-2002 (на основе ASTM D 5289)	D**
-----------------------------------	--	--	---	-----

В сертификате качества каждой партии обязательно указывать значения всех показателей, помеченных индексом «C» и «D».

«D» - информационные данные последних испытаний, контроль показателей проводится в каждой 10-ой партии.

 (D^{**}) -информационные данные, определяются факультативно для набора данных.

Каучук СКД-НД (SKD-ND) группа II соответствует техническим условиям ТУ 38.303-03-071-2002