Продолжение таблицы 1

Наименование показателя и характеристики	Норма и характеристика для марки					
	«Гроднамид ПА6-Л-СВ30П-1»1	«Гроднамид ПА6-ЛТ-СВ30П»	«Гроднамид ПА6-ЛТЧ-СВ3ОП»	«Гроднамид ПА6-ЛТЧ-СВ3О»	«Гроднамид ПА6-Л-СВ30-1»*	«Г роднамид ПА6-Л-СВ3О-2»*
1	2	3	4	5	6	7
1 Внешний вид и цвет	Гранулы неокрашенные или крашеные в массе в соответствии с образцом-эталоном		Гранулы черного цвета в соответствии с образцом-эталоном		Гранулы неокрашенные с желтоватым отгенком различной интенсивности или крашеные в массе в соответствии с образцом-эталоном	Гранулы неокрашенные с оттенком различной интенсивности разных топов или крашеные в массе в соответствии с образцом-эталоном
2 Массовая доля гранул размером (2-5) мм, %, не менее	99,5					99,0
3 Массовая доля воды, %, не более	0,30					0,50
4 Массовая доля наполнителя, %	30 +J 2					30 ± 3
5 Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, кДж/м , не менее	80	80	65	62	72	50
6 Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке, МПа, не менее	240	240	230	220	230	200
7 Термостойкость, %, не менее	-	80	80	80		-
8 Плотность, г/см	1,35-1,38	1,35-1,38	1,35-1,38	1,35-1,38	1,35-1,38	1,35-1,40