



ОАО «Сибур – ПЭТФ»

Российская Федерация

170018, г. Тверь, пл. Гагарина, дом 1

тел./факс:(4822) 33-67-00 / 33-67-57

e-mail: info@tverpet.ru

ПАСПОРТ № 369

ТВЕРПЭТ

Партия № 369

Дата выпуска 26.12.2011

Масса брутто, кг 213982

Масса нетто, кг 213400

Кол-во упаковочных

единиц в партии 194

Полиэтилентерефталат (гранулят)

ТУ 2226 – 001 – 55588670 – 2007 с изм. №1

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Результат испытаний	Метод испытаний
1.	Внешний вид и цвет	Гранулы белого цвета с голубоватым оттенком	Соответствует	П. 5.6 ТУ
2.	Размер гранул, мм овал длина	(2,2 x 3,0) ± 0,1 2,3 ± 0,2	2,2 x 2,9 2,5	П. 5.7 ТУ
3.	Вязкость характеристическая, дл/г	0,78 – 0,82	0,80	П. 5.8 ТУ
4.	Температура плавления, °С	247 ± 2	248	П. 5.9 ТУ
5.	Массовая доля влаги, %, не более	0,4	<0,1	П 5.10, 5.11 ТУ
6.	Массовая доля ацетальдегида, ppm, не более	0,8	0,3	П. 5.12 ТУ
7.	Цветность b, не более	1,0	-1,7	П.5.13 ТУ

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.31.222.Д.011739.10.09 от 08.10.2009
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ02.Н41297 от 18.10.2011

Начальник лаборатории Сидорова

Аттестат аккредитации лаборатории № ААС.А.00113 от 03.08.11.

Заключение: полиэтилентерефталат соответствует настоящим техническим условиям.

Начальник ОТК Жуков

ОАО «Сибур-ПЭТФ»
г. Тверь

Отдел технического контроля

ОАО «СИБУР-ПЭТФ»
г. ТВЕРЬ
ОТДЕЛ
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ