

**ООО НПФ "БАРС-2"**

Россия, 197374, Санкт-Петербург,  
ул. Оптиков, д. 4  
тел./факс: (812) 346-78-82, 346-78-83  
тел. (812) 346-78-91, 346-78-94  
Email: bars2@bars2.com



**ПАСПОРТ**  
**на концентрат «БАСКО»**  
**ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6**

Партия №	<u>177-15 (V)</u>	Масса партии, кг	<u>1 625</u>
Марка	<u>П1800/113-ЛП1</u>	Количество мест	<u>65</u>
Цвет (оттенок)	<u>светло-серый</u>	Дата изготовления	<u>23.05.15</u>

Наименование показателей	Нормы по ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6	Результаты испытаний
Гранулометрический состав	Гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером менее 2 мм и более 5 мм в количествах до 1%.	соответствует
Цвет (оттенок) окрашенного полимера	Должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем	соответствует
Качество окрашивания	Образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений	соответствует
Насыпная плотность концентрата, г/см <sup>3</sup>	0,40 — 1,60	0,80
Условия определения показателя текучести расплава концентрата		M-2,16 кгс, T-230°С, сопло 2,095мм
Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее	2,0	70
Термостойкость, °С, не менее	200	260
Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок	Миграция отсутствует	соответствует

**Заключение** Концентрат "БАСКО" соответствует требованиям ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6

Начальник ОКК

Представитель ОКК

