

ООО НПФ "БАРС-2"

Россия, 197374, Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д. 4
тел/факс: (812) 346-78-82, 346-78-83
тел. (812) 346-78-91, 346-78-94
Email: bars2@bars2.com



П А С П О Р Т
на концентрат «БАСКО»
ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6

Партия №	<u>12073-15 (II)</u>	Масса партии, кг	<u>2 047,7</u>
Марка	<u>П1001/01-ПЭ</u>	Количество мест	<u>82</u>
Цвет (оттенок)	<u>белый</u>	Дата изготовления	<u>28.02.15</u>

Наименование показателей	Нормы по ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6	Результаты испытаний
Гранулометрический состав	Гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером менее 2 мм и более 5 мм в количествах до 1%.	соответствует
Цвет (оттенок) окрашенного полимера	Должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем	соответствует
Качество окрашивания	Образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений	соответствует
Насыпная плотность концентрата, г/см ³	0,40 — 1,60	0,79
Условия определения показателя текучести расплава концентрата		М-2, 16 кгс, Т-190°С, сопло 2,095мм
Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее	2,0	7,0
Термостойкость, °С, не менее	200	260
Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок	Миграция отсутствует	соответствует
Зольность, для белых и мелонаполненных марок, %	Отклонение от номинального значения не более ± 3%	50

Заключение Концентрат "БАСКО" соответствует требованиям ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6

Начальник ОКК

Представитель ОКК

