

ООО НПФ "БАРС-2"

Россия, 197374, Санкт-Петербург,
ул. Оптиков, д. 4
тел/факс: (812) 346-78-82, 346-78-83
тел. (812) 346-78-91, 346-78-94
Email: bars2@bars2.com



П А С П О Р Т
на концентрат «БАСКО»
ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6

Партия №	8267-14 (V)	Масса партии, кг	102
Марка	ПФ1103/11-ЛП	Количество мест	5
Цвет (оттенок)	розовый	Дата изготовления	16.05.14

Наименование показателей	Нормы по ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6	Результаты испытаний
Гранулометрический состав	Гранулы размером 2-5 мм. Допускается наличие гранул размером менее 2 мм и более 5 мм в количествах до 1%.	соответствует
Цвет (оттенок) окрашенного полимера	Должен соответствовать цвету образца из утвержденного ассортимента или контрольного образца, согласованного между изготовителем и потребителем	соответствует
Качество окрашивания	Образец должен быть равномерно окрашен по тону без разводов и включений	соответствует
Насыпная плотность концентрата, г/см ³	0,40 — 1,60	0,64
Условия определения показателя текучести расплава концентрата		М-2,16 кгс, Т-190°С, сопло 2,095мм
Показатель текучести расплава концентрата, г/10мин, не менее	2,0	35
Термостойкость, °С, не менее	200	240
Миграционная стойкость, для полиолефиновых марок	Миграция отсутствует	соответствует

Заключение Концентрат "БАСКО" соответствует требованиям ТУ 2243-001-23124265-2000 с изм.№1-6

Начальник ОКК

Представитель ОКК

